



# HiQ HB 单组分塑料底漆

## PP-170、PP-171浅灰色

Version 1.0

### PRODUCT DESCRIPTION

#### ■ 概要

PP-170是单组分塑料底漆,在塑料底材上附着力非常优秀,而且不需要稀释即可使用的涂料。

PP-170是单组分灰色塑料底漆,在塑料底材上附着力非常优秀,而且不需要稀释即可使用的涂料。

#### ■ 适用底材

硬质或半硬质塑料底材

TPO, PP/EPDM, PP/EPM, ABS 等

(但在软质塑料底材上不能使用)

#### ■ 产品规格

产品名称	容器(ℓ)	容量(ℓ)	有效期
PP-170	1.2	1.0	24个月
PP-171浅灰色	1.2	1.0	24个月

\* 标准储存温度是20°C

#### ■ 粘度

粘度(主剂) F.C#4/25°C = 10~11秒

### APPLICATION GUIDE

#### ■ 使用方法

前处理



涂装的底材应充分清洁,并除尘干燥后进行喷涂

喷涂条件



2.0~3.0 bar (重力式)

与底材间保持20~25cm间距,喷涂1~2次。

喷枪口径: 1.2~1.5mm, 干燥涂层厚度=5~10μm



3.0~4.0 bar (吸式)

与底材保持20~25cm的间距,喷涂1~2次。

喷枪口径: 1.4~1.6mm, 干燥涂层厚度=5~10μm



指触干时间: 10~20分钟 (25°C)

(面漆涂装前的干燥时间)

护具



为防止挥发气体吸入体内,接触到皮肤及眼睛  
请一定要戴好保护装备操作。

---

## ADDITIONAL INFORMATION

---

### ■ 面漆可喷涂时间

- 1) 面漆可喷涂时间：48小时以内
- 2) 超过48小时,请使用P400做轻微的打磨,然后用DR-180脱脂后涂装面漆.

### ■ 可适用面漆

- 1K底色漆
- 2K色漆产品
- 1K/2K中涂底漆

### ■ VOC 含量

840g/l (lbs/gal) 以下

### ■ 注意事项

- 1) 使用前完全弄干喷涂设备的湿气,并且每次使用后请及时清理残留物.  
剩余的涂料盖好保持密封状态,避免储存在潮湿、阳光直射的地方.
- 2) 不能跟其他涂料混合使用,也不能用于乙烯基塑料底材.  
未干燥状态下,后续涂装时可能影响到附着力及发生裂痕.  
请在干燥之后(10~20分钟)进行后续涂装,涂装厚度绝对不能大于10 $\mu$ m.

### ■ 健康与安全

1. 使用本产品前一定要熟知产品MSDS.
2. 使用前请仔细阅读包装罐上的注意事项
3. 为安全起见,请在通风良好的条件下作业
4. 操作时请做好安全措施(穿喷漆服、戴防毒口罩,护眼镜、手套)

本资料是根据本公司实验结果及经验所制定,随着实际操作环境会产生变化。

本资料版权归NOROO涂料无允许不得复制及发行。

欲知详情请与技术部联系或登录公司网站(<http://www.autorefinishes.co.kr/>)。