

# 하이큐 매직퍼티

2액형 폴리에스테르 퍼티

Version 1.1

## PRODUCT DESCRIPTION

### ■ 개요

하이큐 매직퍼티는 2액형 폴리에스테르 퍼티로서 외관이 고우며, 기포의 발생이 적어서 작업하기 쉬운 자동차 보수 및 각종 철재류, 목재 마감용 퍼티입니다.

하이큐 매직퍼티는 헤라 작업시 손목에 힘이 적게 들어가며, 부드럽게 도포되어 집니다. 또한 건조가 빠르고, 연마성이 우수합니다. (1일 경과 후 연마시에도 연마성이 우수)

### ■ 적용 소재

자동차 판넬(철판)	완전건조된 2액형 도막 (우레탄, 에폭시 등)
신차 도막 (OEM 경화형 도막)	딱딱한 플라스틱 (FRP)
목재 및 콘크리트	

### ■ 제품구성

제품명	용기	실량	유효기간
하이큐 매직퍼티	4.0ℓ	3.0ℓ	6개월
하이큐 매직퍼티 경화제	100g	100g	6개월


\* 유효기간 기준 온도는 20°C 입니다.


### ■ 가사 시간


혼합 후 5~10분 (25°C)

## APPLICATION GUIDE

### ■ 사용 방법

교 반  사용 전 퍼티를 충분히 교반 후 사용합니다.

전처리  손상부위는 이물질(왁스, 오일, 먼지, 수분)을 완전히 제거 후 도장할 부위를 연마하고, 카크리너로 닦아냅니다.

혼 합 

제품명	혼합비
하이큐 매직퍼티	100
하이큐 매직퍼티 경화제	1~3

\*무계비

적정 도막 두께 400~600 $\mu$ m

최대 도막 두께 2mm (도포 가능 최대 도막 두께)



# 하이큐 매직퍼티

## 2액형 폴리에스테르 퍼티

Version 1.1

- 8) 비오거나, 습도가 높거나(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C 이하)에는 물성이 저하되므로 도장작업을 피하십시오.
- 9) 내용물은 하수구, 하천 및 토양에 유입되지 않도록 주의하십시오.
- 10) 경화제는 반드시 직사광선을 피하여 상온에서 보관하시고 습기가 유입되지 않도록 주의하십시오.
- 11) 불포화 폴리에스테르 도료는 장기 저장시 자체 중합에 의해 겔화될 수 있으므로 6개월 이내에 사용하십시오.
- 12) 환경오염방지를 위해 내용물은 완전히 사용 후 폐기하시고, 잔량은 환경부지정 폐기물처리 업체를 통해 폐기하십시오.
- 13) 동·식물이 섭취하거나 흡입 및 접촉하지 않도록 주의하십시오.
- 14) 페인트가 묻지 말아야 할 부분은 마스킹테이프, 비닐, 신문지 등으로 가려주십시오.

### ■ 건강과 안전

1. 본 제품을 사용 전 반드시 MSDS를 숙지한 후 작업하십시오.
2. 유아 및 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 유아, 아동용 용구 및 식품 저장 용기에의 도장을 금합니다.
3. 용도 이외의 사용을 금합니다. (냄새 맡기, 연료 등으로 사용금지)
4. 눈 및 피부에 접촉되었을 경우 흐르는 물에 충분히 씻어내고 이상발생시 전문의의 진료를 받으십시오.
5. 밀폐된 장소에서는 절대 도장하지 마십시오. 부득이 밀폐된 장소에서 도장이나 환기가 부족할 경우 질식위험이 있으므로 도장 작업 및 건조시에는 동력송풍기 등으로 옥외로 강제배기 시켜 충분히 환기시켜 주어야 하며 모든 작업자는 방독마스크 및 보호구를 착용하여야 합니다.
6. 내용물은 유기용제등이 함유되어 있어 두통, 현기증, 피부염등의 건강장애를 일으킬 수 있으니 절대 섭취하거나 증기흡입, 피부접촉을 하지 않도록 하십시오. 보호구 (방독마스크, 보호장갑, 보호안경 등)를 착용 후 작업하십시오.
7. 인화성 물질로 화재 위험이 있으므로 절대 화기 및 열원 근처에 보관하거나 도장작업하지 마시고 취급시 충격, 낙하, 마찰등에 의한 스파크가 발생하지 않도록 하십시오.
8. 제품이 묻어있는 형걸, 휴지등 가연성 물질과 함께 보관시 자연발화에 의해 화재 위험이 있으므로 쌓아두지 마시고 물이 담긴 뚜껑이 있는 불연성 용기에 담아 폐기하십시오.
9. 기타 자세한 사항은 폐사 소비자문화센터로 문의하거나 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS) 및 기술자료를 참조하십시오.

본 자료는 당사 실험 결과와 경험적 근거로 작성되었으나, 실제 작업환경과 도장 조건에 따라서 달라 질 수 있습니다. 본 자료는 노루페인트의 지적 재산이므로 허가없이 복사 및 배포 할 수 없습니다. 추가정보를 얻기를 원하시면 기술팀에 문의하시거나 홈페이지 (<http://www.autorefinishes.co.kr/>)를 참고 하시기 바랍니다.